

# 製品名    オルガチックス    SIC-434

## 【一般物性】

分類	特殊シリコン系コーティング剤（一液型）
用途	剥離紙用シリコン、封孔処理剤
硬化機構	縮合型
有効成分濃度	11wt%
含有溶剤	酢酸エチル

## 【成膜条件】

希釈溶剤	酢酸エチル
希釈倍率	5倍
ポットライフ	希釈後8時間
塗布量	0.06g/m <sup>2</sup> (dry)
乾燥条件	90~120°C×30sec
エージング	必要なし

## 【塗膜物性】

剥離力	100mN/25mm
残留接着率	90%以上
接触角	95°（水）
動摩擦係数	0.02
空気暴露耐性	○

## 【物理的性質】

外観	無色液体
臭気	酢酸エチル臭
比重	0.92（30°C）
粘度	データなし
引火点	-4.0°C
消防法	第4類第1石油類 （非水溶性）

## 【有害性情報】

急性毒性	LD <sub>50</sub>	経口 ラット 3,084mg/kg
急性毒性	LC <sub>50</sub>	吸入 ラット 0.452mg/L/4hour
生分解性		データなし
変異原性		データなし

※記載された内容は、現時点での資料に基づく情報提供を目的としたものであり、いかなる記載内容も保証するものではありません。